



## CESAL PREMIUM ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ

Vizes diszperziós bázisú, kőműves munkákhoz

Műszaki adatlap CH-AM-02

### 1. TERMÉKISMERTETŐ:

A CESAL ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ kőműves munkákhoz, vakoláshoz, esztrich padlók, aljzatkiegyenlítés és festési munkákhoz, vizes diszperziós műgyanta bázisú, adalékanyagokat tartalmazó termék.

Az alapozó szerepe nagyon fontos: nedvszívás kiegyenlítő, hidrofobizáló, tapadásnövelő

- Bel- és kültéri felhasználásra
- Kiváló tapadás az alaphoz
- Csökkenti a felület nedvszívó képességét
- Csökkenti a festékszükségletet
- Jó póruskitöltő képességű
- Szagtalan
- Könnyű felhordás
- Gyors száradás
- Nem környezetszennyező
- Ellenáll a lúgos környezetnek
- Kötést biztosít az alapfelület és a következő festékrétegek között.

### 2. MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Jellemzők	M.E.	Előírt értékek	Vizsgálati szabvány
Megjelenés		Tixotróp, homogén folyadék	vizuális
Száradás D. 23 <sup>0</sup> C-on, max.	perc	30	SR EN ISO 3678:1999
Sűrűség 23 <sup>0</sup> C-on	g/cm <sup>3</sup>	1,00±0,05	SR EN ISO 2811:2002
Nem illóanyag tartalom, 105 <sup>0</sup> C-on, 2 óra	%	10±0,05	SR ISO 3251:2008
Fedőképesség	Rétegek száma	I	
pH		8-9	STAS 8619/3-90
Tapadószilárdság	N/mm <sup>2</sup>	0,5	NE 001-96
Fajlagos fogyasztás	g/m <sup>2</sup> /réteg	80-100 az alapfelület porozitásától függően	

### 3. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Ásványi felületek alapozására: beton, mész vagy gipsz vakolatok, téglafalak, BCA, gipszkarton lapok, cement vagy gipsz alapú glettel felületek mosható festékekkel való festése esetén.



## CESAL PREMIUM ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ

### Vizes diszperziós bázisú, kőműves munkákhoz

Műszaki adatlap CH-AM-02

Ajánlott homlokzatok, és nedvességnek kitett helyiségek esetén is.

#### 4. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

##### 4.1. Az anyag előkészítése használatra:

A tartalom szennyeződésének elkerülése érdekében a csomagolásról, annak felnyitása előtt eltávolítjuk a port, egyéb szennyeződéseket.

A terméket elkeverjük.

##### 4.2. Az alapfelület előkészítése, felhordás:

Az alapozó csak a fogadófelület megfelelő előkészítése után vihető fel, mert a munka ezen része döntően befolyásolja annak tartósságát és a fedés minőségét.

##### Új, téglá, beton, vakolat, gipsz felületek:

- A felület legyen kellően száraz
- A felületet meg kell tisztítani az esetleges vakolat cseppektől, portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől.
- Gipszes glettel a glettel felületeket előzetesen lecsiszoljuk, és portalanítjuk.

##### Régi, festett téglá, beton, vakolat, gipsz felületek:

- Mész-, agyag- vagy olajfesték esetén a teljes régi festékréteget eltávolítjuk, lemoszuk, majd a továbbiakban az új falfelületeknél szokásos módon járunk el.
- Kompatibilis festékekkel (akril, sztirol-akril, vinil) festett falak esetén csak a nem tapadó felületeket kaparjuk le.
- Szükség szerint a falat beltéri kézi, gipszes glettel simítjuk, a portól, szennyeződésektől megtisztítjuk.

A felületeknek, melyre **CESAL PREMIUM ÁLTALÁNOS ALAPOZÓT** viszünk fel, száraznak kell lenniük, és megfelelően előkészítettnek: tisztának, portalanak, zsírtalannak, az előző mész- vagy agyagfesték maradványoktól mentesnek.

Az alapozó a felület nedvszívó képességének mértékében felvihető vízzel hígítva is. Az alapozás akkor megfelelő, ha száradás után egységes hatást nyújt. Kisebb felületeken előzetes próba szükséges. Az alapozó felvihető ecsettel, hengerrel, vagy szórással.

Javasolt bevonat rendszer:

- 1 réteg **CESAL PREMIUM ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ**
- 2 réteg **CASTEL/AURORA/INTERNO/ FELIX WIESS** mosható festék

#### 5. KISZERELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

A termék 1000 ml-es és 5000 ml-es PET palackban kerül forgalmazásra, vagy megegyezés szerint.

A szállítás fedett gépjárművekkel történik.

A tárolás javasolt 5-35<sup>0</sup>C hőmérsékleten, fedett helyiségben. Fagytól óvni kell.

#### 6. TÁROLÁS, KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

A termék fedett, szellős helyen, direkt napsugárzástól és időjárási viszontagságoktól védett helyen, 5-25<sup>0</sup>C közötti hőmérsékleten tárolható. Nem gyúlékony. Ökológiai termék.

**Fagytól óvni kell.**

7. **SZAVATOSSÁGI IDŐ:** A gyártástól számított 24 hónap, zárt csomagolásban és száraz



**CESAL PREMIUM ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ**  
Vizes diszperziós bázisú, kőműves munkákhoz

**Műszaki adatlap CH-AM-02**

helyiségben tárolva

**8. ÓVINTÉZKEDÉSEK:**

**Környezetvédelem:** A Cesal Premium Általános Alapozó ökológiai termék, nem szennyezi a környezetet, nem tartalmaz veszélyes anyagokat vagy hulladékokat, használata során az emberi egészségre és a környezetre ártalmatlan. **Munkabiztonság:** Lenyelni tilos! Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. A termék véletlen lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a termék csomagolását. Pontos adatok a Biztonsági adatlapon találhatóak.

A gyártó a jelen műszaki adatlapban bemutatott jellemzőket csak a hígításra és felvitelre vonatkozó használati utasítások betartása esetén tudja garantálni.

**Bővebb információért, társaságunk szakemberei állnak rendelkezésükre.**