

1. Termékleírás

A Cesal AURORA Díszvakolat készre kevert, műgyanta bázisú, különböző szemcse nagyságú mészke és egyéb töltőanyagot, valamint tulajdonságjavító adalékanyagokat tartalmazó vakolat. Két változatban készül:

- dörzsölt vakolat (rizsszem textúra) – 1,5 mm-es szemcseméret
- kapart vakolat (fakéreg textúra) – 2 mm-es szemcseméret

A díszvakolat mosható, rugalmas, vízszigetelő, páraáteresztő, ütés- és karcolásálló, ellenáll a szélsőséges környezeti hatásoknak: eső, nedvesség, hőmérsékletingadozások, napsugárzás, környezetszennyezés.

A CESAL CASTEL színekártya szerint színezhető.

2. Felhasználás

Épülethomlokzatok, bel- és kültéri falfelületek befejező, díszítő bevonataként, valamint expandált polisztirollal történő hőszigetelés záró rétegeként, a díszítő bevonat kialakítására alkalmazható. Bármilyen ásványi felületen használható: vakolat, glett, beton, téglá, gipszkarton stb.

3. Műszaki jellemzők

Teljesítményilatkozat száma: 007.02/CPR/2014

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált Európai Szabvány
Tűzvédelmi besorolás	C	SR EN 15824:2009
Tapadószilárdság/töréskép	$\geq 0,3\text{MPa}$, B	
Kapilláris vízfelvétel	W ₃	
Páradiffúziós tényező (μ)	V1	
Tartósság	$\geq 0,3\text{MPa}$	
Hővezetési tényező λ	NDP	
Veszélyes anyag kibocsátás	Lásd a Biztonsági Adatlapot	

4. Anyagszükséglet:

– 1,5 mm-es szemcsevastagság esetében: 2,3-2,8 kg/m²

– 2,0 mm-es szemcsevastagság esetében: 2,6-3,0 kg/m²

Az anyagszükséglet függ az alapfelület minőségétől és a felvitt vakolat vastagságától. A pontos anyagmennyiség gyakorlati próbával határozható meg.

5. Használati utasítás

A vakolat előkészítése: A csomagolás felbontás előtt a felületet megtisztítjuk a víz- olaj és egyéb szennyeződésektől. A felületi és léghőmérséklet 15–30 °C között legyen. A terméket felhordás előtt az egységes színárnyalat elérése érdekében az eredeti csomagolásban alaposan fel kell keverni. Tilos a terméket mésszel, agyaggal vagy oldószer alapú festékkel összekeverni.

Az alapfelület előkészítése, felhordás: A fogadó felület legyen sima, megfelelő szilárdságú, száraz, por- és szennyeződésmentes.

Alapfelület	Felület előkészítése	Felület alapozása	A vakolat felhordása
Gipszkarton lapok	Portól, piszoktól megtisztítani	Megfelelőre színezett ALAPOZÓT használunk	Hígítatlanul vagy max. 2% vízzel hígítva
Meglévő agyagos és mész alapú festés	Az alapfelületet teljes egészében megtisztítjuk kefével, a sérült felületeket gipsz alapú anyaggal kijavítjuk.	Megfelelőre színezett ALAPOZÓT használunk	Hígítatlanul vagy max. 2% vízzel hígítva
Meglévő hígítható festés	Portól, piszoktól megtisztítani	Megfelelőre színezett ALAPOZÓT használunk	Hígítatlanul vagy max. 2% vízzel hígítva
Vakolat, glettanyag	Portól, piszoktól megtisztítani	Megfelelőre színezett ALAPOZÓT használunk	Hígítatlanul vagy max. 2% vízzel hígítva
Régi, nagyon nedvszívó, ásványi alapú vakolatok	Portól, piszoktól megtisztítani	Telítettséig kell felhordani az ALAPOZÓT	Hígítatlanul vagy max. 2% vízzel hígítva

Az alapozó a felület nedvszívó képességének mértékében felvihető hígítatlanul, vagy maximum 2%-ban vízzel hígítva. Száradás után az ALAPOZÓ nem kell fényes réteget képezzen. Kisebb felületeken előzetes próba szükséges. Az alapozó felvihető ecsettel, meszelővel vagy hengerrel.

A CESAL AURORA színező rendszer színei tájékoztató jellegűek, a gyakorlatban, a felhasznált természetes anyagoknak köszönhetően, előfordulhatnak kisebb eltérések. Ezért fontos az anyagszükséglet pontos előzetes meghatározása.

Felhasználási feltételek

Átlaghőmérséklet: 12-30⁰C; relatív páratartalom: max. 75%; A fogadó felület hőmérséklete: 12-30⁰C

A termék hőmérséklete: 12-30⁰C

Helytelen használat: < 10⁰C hőmérsékletek; extrém napsugárzás; esős idő; erős szél

Szerszámgigény: A vakolat felhordását rozsdamentes glettvas segítségével, a kívánt struktúra ezután műanyag simítóval alakítható ki. A szerszámok tisztítása vízzel történik, úgy használat előtt, mint közvetlenül a használat után.

Rétegvastagság: A Cesal AURORA díszvakolat egy rétegben, 1,5-2,5 mm vastagságban (szemcsevastagságnak megfelelően). A többleanyagot eltávolítjuk. Nagy felületeken megszakítások nélkül, nedves a nedvesre eljárással dolgozzunk, hogy elkerüljük a stóccosságot.

Strukturálás:

A Cesal AURORA díszvakolat többféleképpen is strukturálható:

1. Függőleges/vízszintes barázdák – a vakolat függőleges/vízszintes mozdulatokkal történő simításával.
2. „Virágos” csíkok – körkörös, simító mozdulatokkal

6. Szavatossági idő:

Az előírt tárolás mellett, a gyártástól számított 24 hónapig.

7. Kiszereles és szállítás

Csomagolás 25 kilogrammos műanyag vödrökben. Szállítás fedett járművekkel történik.

8. Tárolás, különleges előírások

A termék fedett helyen, sugárzó hőtől és direkt napsugárzástól védett helyen, 5-25°C közötti hőmérsékleten tárolható. Fagymentes helyen tárolandó.

9. Biztonsági előírások

A szemet és a bőrt óvni kell. Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. A festési munkálatoknál szokásos védőszemüveg, védőkesztyű és légzőmaszk használata javasolt.

P-101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P-102 Gyermekektől elzárva tartandó. P-103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P-280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. P501. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítani, vagy a gyártónak visszatéríteni. EUH208 Allergiás reakciót válthat ki. Veszélyességi besorolás: 528/2012/EK rendelet: tartalmaz tartósítószer a kezelt árucikk kezdeti tulajdonságainak védelmére. Továbbá (Etiléndioxi)dimetanol 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on (Eu szám: 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazolin-3-on (EU szám: 220-239-6) (3:1) keveréket tartalmaz.