

CESAL PREMIUM CASTEL

Mozaik vakolat, kül- és beltéri befejező munkálatokhoz

MŰSZAKI ADATLAP FT 25 / 2010

ST 7/ 2009

- Kül- és beltéri díszítő és védő vakolat
- Különleges megjelenés
- Színezett kvarcsemcséket tartalmaz, különböző színekombinációkban
- Jó megmunkálhatóság, könnyű felhordás
- Nagyon jó tapadás az alapfelülethez
- Ellenáll a sóknak, nedvességnek, gombáknak
- Ellenáll a mechanikai hatásoknak, az időjárási hatásoknak, az UV-sugárzásnak, nem fakul

1. A termék leírása

A mozaik vakolat műgyanta diszperziós kötőanyagú, adalékanyagokat tartalmazó termék, színes kvarcsemcsékkel 0,8-1,2 mm vagy 0,4 - 0,8 mm szemcsemérettel, különböző színárnyalatokban. A színskála 32 ajánlott színekombinációt tartalmaz, de a megrendelő kérésére más színek is előállíthatók.

2. Felhasználási terület

Kül- és beltéri beton alapok, gipszvakolatok, téglá és gipszkarton felületek védelmére és díszítő befejező munkálataihoz. Ajánlott külső felületek, lábzatok, oszlopok, különleges elemek védelmére, de a különleges kivitelezés révén hangsúlyozni kívánt beltéri falak, boltívek, oszlopok, különleges elemek díszítő munkálataihoz is.

3. Műszaki jellemzők

ALAPVETŐ JELLEMZŐK	M.E.	ELŐÍRT ÉRTÉKEK	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Megjelenés		Homogén paszta, granulátum tartalommal	vizuális
Nem illóanyag tartalom, 2h, 105 °C-on, min.	%	80,0±1	SR ISO 3251:2008
pH, min.		8,0	SR ISO 787-9:2003
Száradás 23 °C, max. - felületi - teljes	óra	4 72	SR EN ISO 3678:1999
Fajlagos fogyasztás	Kg/m ²	3,8 - 4,5	
Színek		Színskála szerint	
Szavatossági idő	luni	24	

A termék minőségi ellenőrzését a 7/2009 műszaki specifikáció szerint a gyártó SC CESAL SA laboratóriumában végzik.

A gyártó bevezette az EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 és az OHSAS 18001:2008 integrált minőségirányítási rendszert.

4. Felhasználás

4.1. Anyag előkészítése használatra:

- A terméket 15-30°C-on alkalmassá tesszük a felhasználásra.
- A tartalom szennyeződésének elkerülése érdekében, a csomagolást felnyitás előtt a víztől, olajtól vagy egyéb szennyeződésektől meg kell tisztítani.
- A terméket az eredeti csomagolásban elkeverjük

4.2. Alapfelület előkészítése, felhordás

Kül- vagy beltéri friss falazatokra, betonra, vakolatra, lábazatokra.

- az alapfelület legyen kellően érlelt, teljesen száraz és sík.
- az alapfelületet megtisztítjuk az esetleges vakolatcseppektől, portól, zsírtól, egyéb szennyeződésektől
- az esetleges sóvándorlás elleni védelem, valamint az egyenletes nedvszívó képesség elérése érdekében felhordás előtt ajánlatos egy réteg Cesal Premium Castel Mozaik vakolat alapozót használni. Az alapozó a felület nedvszívó képességének mértékében vízzel hígítható. Az alapozás akkor megfelelő, ha száradás után a felület egységes megjelenést mutat. A megfelelő hígítási arány megtalálása érdekében előzetesen kis felületeken próbát végzünk. A felületek alapozását a vakolat felhordása előtt legkevesebb 24 órával el kell végezni. A mozaik vakolatot hígítatlanul, egy rétegben, a szemcseméretnek megfelelő vastagságban visszük fel, rozsdamentes, nagy fogazású glettvassal segítségével. A korrekciót azonnal, még nedves felületen kell elvégezni, elkerülendő a megjelenésbeli különbségeket.

Régi, korábban már festett téglá, beton, vakolat felületek:

- Mész-, agyag vagy olajfesték esetén a teljes régi festékréteget eltávolítjuk, lemoszuk, majd a továbbiakban az új falfelületeknél szokásos módon járunk el.
- Kompatibilis festékekkel (akril, sztirol-akril, vinil) festett falak esetén csak a nem tapadó felületeket kaparjuk le.
- Szükség szerint a falat javító habarccsal vagy cementes glettel kijavítjuk, a portól, szennyeződésektől megtisztítjuk
- Felvisszük egy réteg CESAL PREMIUM ÁLTALÁNOS ALAPOZÓT.
- Alapozás után a mozaik vakolat felhordása ugyanúgy történik, mint az új esetében.

A szerszámokat az anyag megkötése előtt vízzel kell megtisztítani.

Felhasználási feltételek:

A környezeti hőmérséklet és a fogadó felület hőmérséklete: +5°C és +30°C között. A vakolat felhordása tilos közvetlen napsugárzáskor, erős szélben, esőben vagy fagyban, mivel ez a felhordás és száradás során repedéseket és színeltéréseket okozhat. A teljes száradásig (72 h 23°C-on) a kültéri felületeket az esőtől óvni kell.

5. Kiszerezés és szállítás.

25 kg-os polietilén csomagolásban, vagy egyéb csomagolásban, a szállító és a megrendelő közötti megegyezés alapján.

Szállítása fedett járművekkel történik.

6. Tárolás. Különleges előírások

Száraz, szellős, napsugárzástól és időjárási viszontagságoktól védett helyen, 5-25°C közötti hőmérsékleten tárolható. Nem gyúlékony. Ökológiai termék.

Fagytól óvni kell.

7. Szavatossági idő: A gyártástól számított 24 hónap, zárt csomagolásban és száraz helyiségben tárolva.

8. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

Környezetvédelem: A Cesal Premium Mozaik vakolat nem szennyezi a környezetet, nem tartalmaz veszélyes anyagokat vagy hulladékokat, az emberi egészségre és a környezetre ártalmatlan.

Munkabiztonság: Lenyelni tilos! Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. A termék véletlen lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a termék

csomagolását. Pontos adatok a Biztonsági adatlapon találhatóak.

- S 2 - Gyermek kezébe nem kerülhet.
- S 7/47 - Az edényzet légmentesen lezárva 5-25 °C hőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható.
- S 24/25 - A bőrrel való érintkezés kerülendő, kerülni kell a szembejutást.

MEGJEGYZÉS:

A gyártó a jelen műszaki adatlapban bemutatott jellemzőket csak a felvitelre vonatkozó használati utasítások betartása esetén tudja garantálni.

Bővebb információért, társaságunk szakemberei állnak rendelkezésükre.