



Cesal Premium TOP GIPSZ GLETT

Beltéri simító glett

Műszaki adatlap CP 026

- Hosszú fazékidő
- Nagyon sima felületek
- Vízpára áteresztő
- Fehér szín
- Kiváló megmunkálhatóság

ALKALMAZÁSI TERÜLET: Beltéri, nem túl nedves felületek glettelésére, mint: beton, cement és mész-cement alapú száraz vakolatok, gipszlapok. Nagyon finom és sima felületek képzésére, tapétázás, vagy mosható festékekkel történő festés előtt.

TERMÉKISMERTETŐ: A termék gipsz, mész bázisú, mészkő töltőanyagot, valamint felhordási és kötési tulajdonságokat javító adalékanyagokat tartalmaz.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

A termék megfelel az SR EN 13279-1:2009 szabvány követelményeinek, mely szerint a termék besorolása: Gipszes vékony vakolat, befejező munkálatokhoz – C6/20-2 típus.

Alapvető jellemzők	Értékelési módszer	Teljesítmény
Tűzvédelmi besorolás	SR EN 13501-1	A1
Legnagyobb szemcseméret	SR EN 13279-2:2005	$\leq 1,5$ mm
Kötés kezdete, perc	SR EN 13279-2:2005	< 20
Nyomószilárdság	SR EN 13279-2:2005	$\geq 2,0$ N/ mm ²
Hajlítószilárdság Ri	SR EN 13279-2:2005	$\geq 1,0$ N/ mm ²
Tapadószilárdság	SR EN 13279-2:2005	$\geq 0,1$ N/ mm ²
CaSO ₄ -tartalom	SR EN 13279-2:2005	>50%
Veszélyes anyagok kibocsátása		Lásd a Biztonsági Adatlapot

BEDOLGOZÁSI HŐMÉRSÉKLET: +5 és +30 °C között.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE: Az alapfelület legyen tiszta, jól tapadó, teherbíró, kellően érlelt, zsír-, por-, és laza, málló részekről mentes. A felületi egyenetlenségek nem lehetnek nagyobbak 2 mm-nél. Az egymást követő rétegek maximum 0,5-2 mm vastagságban kerülnek fel. Nyáron ajánlatos a glettelendő felületet előzőleg megnedvesíteni.

ELŐKÉSZÍTÉS: Egy 20 kg-os zsák tartalmát 8-10 liter tiszta vízbe szórjuk, majd egy megfelelő keverő segítségével alaposan elkeverjük. A keverést addig folytatjuk, amíg krémes, homogén, könnyen feldolgozható keveréket nem kapunk. A kapott anyagot 5-10 percig pihentetjük, majd ismételen jól elkeverjük. Felhasználhatósági idő: min. 50 perc.

FELHORDÁS: Az így kapott glettanyagot vékony rétegekben hordjuk fel, és rozsdamentes glettvassal húzzuk le. Amennyiben nagyobb felületkitöltésre van szükség, javasolt több réteg felvitele, minden réteget az előző réteg kikeményedése után.

Az utolsó réteget, kikeményedés után (24 óra) megnedvesítjük, majd, a tökéletesen simának látszó, sík felület elérése érdekében, finom csiszoló papírral átciszoljuk.

20 °C alatti hőmérsékleten a kötési idő meghosszabbodik.



Cesal Premium TOP GIPSZ GLETT

Beltéri simító glett

Műszaki adatlap CP 026

KIADÓSSÁG: 0,5-1,0 kg/m²/1 mm rétegvastagság.

TÁROLÁS: száraz, szellős helyen, fa raklapokon.

SZÁLLÍTÁS: zárt gépjárművekben.

GYÁRTÁS IDŐPONTJA: lásd oldalt.

SZAVATOSSÁGI IDŐ: a gyártástól számított 12 hónap, zárt csomagolásban és száraz helyiségben tárolva