



- Különleges befejezés
- Fényes fehér hatás
- Kiváló megmunkálhatóság



CESAL PREMIUM basicGLET

Gipsz bázisú hézagoló és felületkiegyenlítő glett

Műszaki jellemzők

CE 11	EN 13279-1 Gipsz bázisú építési glettanyag B2/20-2 típus		
Jellemzők	Vizsgálati szabvány	Szabvány szerinti követelmény	Kapott eredmények IIT
Maximális szemcseméret	SREN 13279-2:2005	≤ 1,5 mm	< 1,5 mm
Kötés kezdete (perc)	SREN 13279-2:2005	20 perc	145 perc
Nyomószilárdság	SREN 13279-2:2005	≥ 2,0 N/mm ²	4,39 N/mm ²
Hajlítószilárdság Ri	SREN 13279-2:2005	≥ 1,0 N/mm ²	1,95 N/mm ²
Tapadó szilárdság	SREN 13279-2:2005	≥ 0,1 N/mm ²	0,28 N/mm ²
SO ₃ tartalom	SREN 13279-2:2005		35,71 %

Felhasználási terület

A Cesal Premium basicGLET hézagoló és felületkiegyenlítő glettanyag, 2-6 mm vastagságban. Beltéri befejező munkálatokhoz ajánlott, nem túl nedvszívó felületeken, mint: beton, száraz cement és mészcement alapú vakolatok, vagy már glettel felületek javításához.

Nagyon finom felületek kialakítása érdekében javasolt a Cesal PremiumtopGLET simító glett használata.

Összetétel

Gipsz, ásványi töltőanyag, adalékanyagok és cellulóz szálak.

Bedolgozási hőmérséklet

+5°C és +30°C között.

Alapfelület előkészítése

A fogadó felület legyen tiszta, tapadó- és hordképes, kellően érlelt, zsírtalan, por és törmelék mentes.

Nyári időszakban ajánlott a glettelendő felületet előzetesen megnedvesíteni.

Az erősen nedvszívó felületek esetén felhordás előtt ajánlott a felületet ANA Amorsa Universală alapozóval lealapozni.



 **Cesal**[®]
premium

Előkészítés

A 20 kg-os zsák tartalmát 11 – 12 liter tiszta vízhez adagolva, egy alkalmas keverőszárral energikusan elkeverjük mindaddig, amíg krémes, homogén, könnyen kezelhető lesz. A bekevert anyagot 5 perces pihentetés után átkeverjük. Feldolgozhatósági idő: minimum 60 perc.

Felhordás

A glettendő felületre, rozsdamentes acél simítóval egyenletesen hordjuk fel az anyagot. A felületet a glett száradása előtt elhúzzuk. A kötés után finom csiszolópapírral átcsiszolhatjuk, így tökéletesen sima, sík felületet kapunk.

Fajlagos fogyasztás

0,5 – 1,0 kg/m² / 1mm rétegvastagság.

Tárolás

Száraz, szellős helyen, fa raklapokon.

Szállítás

Zárt járművekben.

Szavatossági idő

A gyártástól számított 12 hónap, zárt csomagolásban és száraz helyiségben tárolva



8.1 R-mondatok:

R 36/37/38

Szemizgató, bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

R 43

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

8.2. S-mondatok:

S 2

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S22

Az anyag porát nem szabad belélegezni.

S24/25

A bőrrel való érintkezés kerülendő, kerülni kell a szembejutást

S 26

Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 37

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S 38

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

