

CESAL PREMIUM UNIVERSAL Bel- és kültéri CSEMPE ÉS JÁRÓLAP RAGASZTÓ

- Fal- és padlóburkoló munkálatokhoz bel- és kültérben
- Fürdőszobák, konyhák és előterek, erkélyek és teraszok burkolására
- Nagyon jó tapadás
- Kiváló megmunkálhatóság
- Csökkentett lecsúszás, a burkolólapok fentről lefelé is ragaszthatók
- 2-10 mm rétegvastagságban

1. TERMÉKISMERTETŐ:

Alkalmazási terület:

Különböző kerámia lapok (nedvszívó kerámia lapok, porcelán csempe, padlócssempe stb.) ragasztására kül- és beltérben, durva ásványi felületekre (cement- és mészkötésű vakolatokra, beton aljzatokra, habtéglára, stb.)

Összetétel: cement, kvarchomok, tulajdonságjavító adalékok.

2. MŰSZAKI JELLEMZŐK

CE 11	Osztályozás SR EN SR EN 12004 : 2008 szerint CITE osztályba tartozó Ásványi kötőanyag tartalmú ragasztó		
Jellemzők	Vizsgálati szabvány	Szabvány szerinti követelmény	Első típusvizsgálat alapján kapott eredmények (IIT)
Húzási tapadószilárdság	SR EN 1348:2001	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	0,79 N/mm ²
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	SR EN 1348:2001	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	0,88 N/mm ²
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	SR EN 1348:2001	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	1,27 N/mm ²
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	SR EN 1348:2001	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	0,72N/mm ²
Nyitott idő (open time)	SR EN 1346:2002	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ 30 perc után	0,89 N/mm ² 30 perc után
Lecsúszás	SR EN 1308	< 0,5 mm	0,1 mm
Tűzvédelmi besorolás	SR EN 13501-1:2002		A1/ A1 _{fl} osztály

A Laboratorul Central – NB 2011 kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából elkészítette az Első Típusvizsgálatot, a gyártásellenőrzést a gyártó S.C. CESAL SA laboratóriumában folyamatosan ellenőrzik.

A gyártó bevezette a EN ISO 9001:2008 és az EN ISO 14001:2004 és OHSAS 18001 :2008 tanúsított minőségirányítási rendszert.

3. ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Az új cement-mész alapú vakolat, cement alapú esztrichek esetén legalább 28 napos érlelési idő szükséges.

A régi felületek esetében ellenőrizni kell, hogy a felület hordképes-e. Az 5 mm-nél nagyobb felületi egyenetlenségeket burkolás előtt ki kell egyenlíteni.

A felületeket meg kell tisztítani a portól, szennyeződésektől, zsír- és festékmaradványoktól, és zsírtalanítani kell. A penészes vagy gombás felületeket célszerű speciális, nevezetesen **Ana Wallprotect** termékkel kezelni.

Az erősen nedvszívó felületek esetén felhordás előtt ajánlott a felületet **ANA Általános alapozóval** lealapozni.

FELVITELI HŐMÉRSÉKLET: +5°C és +30°C között. Közvetlen napsugárzás kerülendő.

4. ELŐKÉSZÍTÉS:

A zsák tartalmát kb. 5 – 5,5 liter tiszta vízhez adagolva, energikusan, lehetőleg keverőszárral elkeverjük mindaddig, amíg krémes, homogén, könnyen kezelhető lesz. A bekevert ragasztót 10 perces pihentetés után átkeverjük. Feldolgozhatósági idő: kb. 2 óra.

5. A RAGASZTÓ FELVITELE:

Az előkészített ragasztó pasztát 2-10 mm vastagságban felhordjuk az alapra. A kontakt réteget elsimítjuk a glettvass sima oldalával, majd a burkolólapok méretétől függően, 6-10 mm szélességű és mélységű fogazott glettvassal átfésüljük. A burkoló lapokat enyhe nyomással helyezzük el a felületen. A falak burkolásakor a lap ragasztóval érintkező felülete legyen minimum a lap 2/3 része.

Padlók és külső felületek burkolása esetén ajánlott a tapadást a ragasztó és a burkolólap közötti teljes felületen biztosítani.

Korrigálhatóság ideje maximum 15 perc.

A közép méretű kerámia lapok rögzítését végezhetjük felülről lefelé is, mert nem csúsznak meg, így elkerülhetjük a darabolt csempék okozta nem esztétikus felület létrehozását.

A fugázás előtt minimum 24 órának kell eltelnie. A csempézett felületen bármilyen munkálatot minimum 72 óra elteltével ajánlott végezni.

Fajlagos anyagfogyasztás: 2-8 kg/m², a burkolólapok felületének méretétől, az érintkezési felülettől és a ragasztópaszta vastagságától.

Burkolólap mérete [cm]	Glettvass fogazata [mm]	Anyagfogyasztás érintkezési felület 2/3 [kg/m ²]	Anyagfogyasztás érintkezési felület 1/1 [kg/m ²]
15 x 15	6	2	3
20 x 30	8	3	5
30 x30	8 - 10	4 - 6	6-8
40 x 40	10	6	8

6. KISZERELÉS: 25 kg-os papírzsákban
1200 kg-os raklapon 25 kg-os zsákokban

TÁROLÁS: száraz, hűvös helyen, fa raklapokon

SZÁLLÍTÁS: fedett szállítóeszközökkel

7. SZAVATOSSÁGI IDŐ: A gyártástól számított 12 hónap, zárt csomagolásban és száraz helyiségben tárolva

8. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

8.1 A veszélyes anyagok veszélyeire utaló R-mondatok:

R 36/37/38 Szemizgató, bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

8.2.A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S-mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni.

S 24/25 A bőrrel való érintkezés kerülendő, kerülni kell a szembejutást

S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S 38 Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.