



Cesal Premium FUGÁZÓ ANYAG 1-7 mm-es fugaszélességig

Műszaki Adatlap CP 013

- Kerámia burkolólapok fugázására, fajansz, gres, porcelán, márvány, természetes kő
- flexibilis
- gyengén nedvszívó
- kopásálló
- ellenáll a fagyás-olvadási ciklusoknak, nedves környezetnek
- kül- és beltéri használatra egyaránt

1. A termék leírása

A Cesal Premium fugázó anyagok fajansz, gres, porcelán, márvány, természetes kő lapok fugázására, 7 mm-ig, kül- és beltéren, nedves és száraz helyen, -15°C és +40°C közötti hőmérsékleten.

2, Alapfelület előkészítése: A fugázás a ragasztó megkötése után kezdhető el. Az egyenlő mélységű fugák legyenek tiszták, ragasztó maradványoktól és portól mentesek.

3, Műszaki jellemzők

A termék megfelel az EN 13888:2009 szabvány követelményeinek: Ásványi kötőanyagú fugázóhabarcs, tökéletesített tulajdonságokkal – CG2 WA besorolás

Jellemzők	Vizsgálati szabványok	Előírt értékek
Kopásállóság	SR EN 12808-2	$\leq 1000 \text{ mm}^3$
Hajlítószilárdság száraz körülmények között	SR EN 12808-3	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
Tapadó szilárdság húzásra fagyás-olvadás ciklust követően	SR EN 12808-3	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
Nyomószilárdság száraz körülmények között	SR EN 12808-3	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Nyomószilárdság húzásra fagyás-olvadás ciklust követően	SR EN 12808-3	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Vízfelvétel 30 perc után	SR EN 12808-5	$\leq 2 \text{ g}$
Vízfelvétel 240 perc után	SR EN 12808-5	$\leq 5 \text{ g}$
Tűzvédelmi besorolás	SR EN 13501-1-2002	A2(s1-d0) osztály

4. Használati utasítás

A terméket tiszta vízhez adagoljuk (0,30 - 0,33 l víz 1 kg-hoz), majd addig keverjük, míg homogén masszát kapunk; a massa kb. 5 perc elteltével és újbóli keverést követően bedolgozásra kész.

A masszát mélyen és hézagmentesen juttassuk a résekbe fugázó gumi használatával.

A burkolat tisztítását a fuga előzetes kötését követően, kb. 10-15 perc elteltével lehet megkezdeni, kereszt irányban, egy szivacs segítségével.

A bekevert masszát kb. 2 óra alatt kell felhasználni.

24 óra elteltével járható.



Cesal Premium
FUGÁZÓ ANYAG 1-7 mm-es fugaszélességig

Műszaki Adatlap CP 013

Figyelmeztetés:

- A teljes burkolat fugázása előtt, végezzen egy kis darabon próbafugázást
- Óvja a fugát a túlzottan intenzív kiszáradástól is. Az optimális kötési feltételek biztosítása érdekében, az első napokban a friss fugát tartsa enyhén nedvesen
- A fuga a valódi színét a száradást követően, kb. 2-3 óra elteltével éri el.
- A színárnyalatban jelentkező eltérések elkerülése végett ajánlott egy adott felületen azonos gyártási számú és tételszámú fugaport használni.
-

Bedolgozási hőmérséklet: +5°C és +25°C között.

Maximális/minimális fugaszélesség: 1 mm/7 mm.

5. Fajlagos fogyasztás:

1 kg /2 m² 15 x 15 cm lapszélességhez, 3 mm fugaszélességhez és de 4 mm fugamélységhez.

6. Kiszerezés

1 és 2 kg-os BioPP zsákban.

7. Tárolás és szállítás:

Légmentesen zárt eredeti csomagolásban, száraz körülmények között (legjobb raklapon).
Nedvességtől távol tartandó.

8. Szavatossági idő

A csomagoláson jelzett gyártástól számított 24 hónap.

9. Biztonsági előírások

Xi - Irritatív

Cementet tartalmaz. Az oldható króm(VI)tartalom a kész masszában ≤ 0,0002 %.

R 36/37/38 – Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

S 2 – Gyermek kezébe nem kerülhet

S 22 – Az anyag porát nem szabad belélegezni

S24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 37 – Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S 38 – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni