



## CESAL PREMIUM DYSPERBIT

Alapozó bitumenes vízszigeteléshez

Műszaki adatlap CP 019

### Felhasználás

- HYDROBIT 2K, HYDROBIT XPS bitumenes vízszigetelés alá alapozóként
- HYDROBIT XPS bitumenes ragasztó alá alapozóként
- kátránypapírral borított tetők javítására
- könnyű vízszigetelésként

### Tulajdonságok

- víz bázisú bitumenes emulzió, szintetikus gumival enyhén módosítva
- oldószermentes, felhasználásra kész
- száraz és nedves felületekre egyaránt használható
- kiválóan tapad ásványi felületekre
- gyorsan és könnyen felvihető ecsettel, hengerrel vagy vakoló kanállal
- tixotrópikus összetevőket tartalmazó termék

### Műszaki jellemzők

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Összetétel                       | Vizes bázisú bitumen, szintetikus gumi és adalékok                                   |
| Sűrűség                          | 1,12 kg/liter  |
| Anyagszükséglet                  | 0,2 kg/m <sup>2</sup> – alapozáshoz<br>0,5 kg/m <sup>2</sup> /réteg - szigetelésként |
| Bedolgozási hőmérséklet          | +5 <sup>0</sup> C-től +30 <sup>0</sup> C-ig  |
| Száradási idő                    | kb. 5 óra  |
| További réteg felvitelének ideje | 5 óra  |
| Esővel szembeni ellenállás       | kb. 5 óra  |

Teljesítménynyilatkozat száma 019/CPR/2013, az SR EN 1504-2:2005 szabvány szerint, ZA Melléklet

### Használati utasítás

#### 1. Az alapfelület előkészítése

A felület legyen sima, tiszta, por-, homok-, cement habarcs-, és minden olyan anyag mentes, amely csökkenti tapadást.

Nem alkalmazható fagyott, dérral borított felületeken!

#### 2. Nedvszívó felületek alapozása

A CESAL PREMIUM DYSPERBIT vízzel, egy az egyhez arányban hígítandó. Energikusan elkeverjük. A felületre ecsettel vagy vakolókanállal visszük fel.

#### 3. Kátránypapírral borított tetők javítása

A javítandó felületet először megtisztítjuk. A kátránypapír alól el kell távolítani a légbuborékokat. A sérült részeket új anyaggal helyettesítjük, melyet CESAL PREMIUM XPS vagy más ragasztó segítségével rögzítünk.



## CESAL PREMIUM DYSPERBIT

Alapozó bitumenes vízszigeteléshez

Műszaki adatlap CP 019

A ragasztó száradása után kenjük fel 2 réteg CESAL PRÉMIUM DYSPERBIT-et, a második réteget az első réteg száradása után. Kémény-, padlásfeljáró, illetve egyéb hasonló csatlakozásoknál erősítse meg a bevonatot üvegszövettel, a két réteg közé ágyazva. Az utolsó rétegbe még száradás előtt szórjon apró kavicsot, így jelentősen meghosszabbítja a bevonat élettartamát.

#### 4. Nedvszívó felületek szigetelése

A CESAL PREMIUM DYSPERBIT könnyű alapozóként is használható. Az anyagot vakolókanállal vagy hengerrel vigyük fel az előzőleg CESAL PREMIUM DYSPERBIT alapozóval lealapozott felületre. Két réteget vigyünk fel, mindegyik réteg körülbelül 1 mm vastagságú legyen. A második réteget az első réteg száradása után vigyük fel.

#### Ajánlások

Esőben, extrém napsugárzáskor kerülje a munkálatok elvégzését. A száradási idő függ az időjárási viszonyoktól.

A bemutatott adatok 23<sup>0</sup>C hőmérsékletnél és 55%-os relatív páratartalom mellett érvényesek. A magas hőmérséklet és alacsony páratartalom lerövidíti a feldolgozási időt és a kötési folyamatot, az alacsony hőmérséklet és magas páratartalom mellett ezek a folyamatok lelassulnak.

#### Szerszámok tisztítása

A termék száradása előtt vízzel

Annak száradása után lakkbenzinnel (CESAL Általános Oldószer).

#### Tárolás és szállítás

A termék +5<sup>0</sup>C feletti hőmérsékleten tárolható és szállítható.

Vödrök szállítása és tárolása: maximum négy sorban.

#### Biztonsági előírások

P-102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P-280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékártalmatlanítási vállalkozónak.

SZAVATOSSÁGI IDŐ: eredeti, felbontatlan csomagolásban a gyártástól számított 12 hónap

GYÁRTÁS IDŐPONTJA: lásd a csomagolást

Tartalom: e 10 kg

Gyártó: IZOHAN Sp. z o.o., 81-963 Gdynia, Str. Łużycka 2, tel/fax: (58) 781 45 85

www.izohan.pl, info@izohan.pl

Fabrica: 83-305 Pomieczyno, str. Spacerowa 26

Gyártva a: SC CESAL SA, 410605 – ORADEA, Calea Borsului nr. 31C, tel/fax: 0259-425-845 számára