

1. A termék leírása

Az AURORA MOSHATÓ BELTÉRI ÁTLÁTSZÓ BÁZISFESTÉK fehér, mosható beltéri festék, mely vizes diszperziós műgyanta kötőanyagot, fehér pigmentet, töltőanyagot és egyéb adalékanyagokat tartalmaz.

2. Termékjellemzők

- beltéri felhasználásra;
- nagy fedőképesség;
- magas fehérség;
- szagtalan;
- könnyű felhasználás;
- nagyon jó tapadás;
- matt, páraáteresztő felület;
- ökotermék, csökkentett illékony szerves vegyület tartalommal;
- kopásálló, ellenáll a sárgulásnak;
- ellenáll a szennyeződéseknek;

3. Felhasználási terület

Az AURORA MOSHATÓ BELTÉRI ÁTLÁTSZÓ BÁZISFESTÉK az új vagy felújított civil és ipari épületek beltéri glettel-, beton-, tégl-, vakolt-, gipszkarton-, tapéta felületeinek dekoratív takarására ajánlott. A termék a CESAL PREMIUM KONCENTRÁLT SZÍNEZŐIVEL vagy vizes diszperziós festékek színezésére alkalmas színező pasztákkal színezhető.

- Beltéri fehér bázis BAI;
- Beltéri átlátszó bázis BTI.

4. Használati utasítás

A termék előkészítése:

- Az AURORA MOSHATÓ BELTÉRI ÁTLÁTSZÓ BÁZISFESTÉK-et +15 ~ +30°C-on alkalmassá tesszük a felhasználásra
- Mielőtt felbontjuk, letöröljük róla a port, szennyeződéseket, hogy azok ne érintkezhessenek a festékekkel
- A terméket az eredeti csomagolásban alaposan elkeverjük

Alapfelület előkészítése, felhordás:

Új, beltéri tégl-, beton-, vakolat-, gipsz felületek:

- a felület legyen megfelelően érlelt, tökéletesen száraz
- a felületet meg kell tisztítani a vakolatcseppektől, a portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől
- a gipszes glettel glettel falakat lecsiszoljuk és portalanítjuk

- az egyenletes szívó képesség elérése és a festékfogyasztás csökkentése érdekében a felületet CESAL PREMIUM ÁLTALÁNOS ALAPOZÓVAL lealapozzuk. Az alapozó vízzel különböző arányban hígítható a felület szívó képessége szerint. Az alapozás akkor megfelelő, ha a megszáradt felület egységes megjelenést mutat. A megfelelő hígítási arány megtalálása érdekében előzetesen kis felületeken próbát végzünk.

A színezett AURORA MOSHATÓ BELTÉRI ÁTLÁTSZÓ BÁZISFESTÉK-et két rétegben vesszük fel: az első réteget max. 10%-ban vízzel hígítva, a másodikat hígítatlanul.

Régi, korábban már festett téglá, beton, vakolat, gipsz felületek:

- Mész-, agyag vagy olajfesték esetén a teljes régi festékréteget eltávolítjuk, lemoszuk majd a továbbiakban az új falfelületeknél szokásos módon járunk el.
- Kompatibilis festékekkel (akril, sztírol-akril, vinil) festett falak esetén csak a nem tapadó felületeket kaparjuk le.
- Szükség szerint a falat gipszes glettel simítjuk, a portól, szennyeződésektől megtisztítjuk.
- Felvisszünk egy réteg CESAL PREMIUM ÁLTALÁNOS ALAPOZÓT.
- Alapozás után a festék felhordása ugyanúgy történik, mint az új esetben.

Bedolgozási feltételek:

- Környezeti hőmérséklet: +10 ~ +30°C.
- Relatív páratartalom: max. 75%
- A fogadó felület hőmérséklete: 12-30°C
- Átfesthetőség: +23±2°C-on min. 2 óra

Felhordási módok: hengerrel, meszelővel, ecsettel vagy szórással.

5. Ajánlások

A bevonat teljes ellenálló képességének elérése a felvitel után minimum 7 nappal. A szerszámok tisztítása vízzel történik, úgy használat előtt, mint közvetlenül a használat után. Szórással történő festés esetén, több mint 10 perces szünet után a szórási hibák elkerülése érdekében a fúvókát CESAL PREMIUM ULTRA CLEAN termékkel meg kell tisztítani.