



## **CESAL CASTEL**

### **EGYRÉTEGŰ, BELTÉRI, SZUPER-MOSHATÓ FALFESTÉK**

#### **1. Termékleírás**

A CESAL CASTEL SZUPER-MOSHATÓ festék egy színezhető bázisfesték, mely akrilgyanta alapú, pigmenteket, töltőanyagokat, speciális adalékokat és vizet tartalmaz. A termék mosható, tartós bevonatot képez.

Gomba- és penészellenes tulajdonságokkal rendelkezik, ellenáll a nedvességnek és szennyeződéseknek.

#### **2. Jellemzők**

- ◆ Könnyű felhasználhatóság, könnyű felvitel
- ◆ Kiváló tapadás az alapfelülethez
- ◆ Nagy fedőképesség
- ◆ Matt bevonat, páraáteresztő
- ◆ Ökológiai termék, alacsony illékony szerves vegyület tartalommal
- ◆ Megnövelt ellenállás a szennyeződésekkel szemben
- ◆ Megnövelt ellenállás gombák és penész ellen
- ◆ Magas fehérség
- ◆ Kiválóan ellenáll a sárgulásnak

#### **3. Felhasználási terület**

A termék az új vagy felújított civil és ipari épületek beltéri beton-, vakolat-, cement vagy gipsz alapú glett-, gipszkarton vagy tapétázott felületeinek dekoratív fedésére ajánlott.

#### **4. Felhasználás módja**

- ◆ A terméket 15 – 30°C-on alkalmassá tesszük a felhasználásra
- ◆ Mielőtt felbontjuk, letöröljük róla a port, szennyeződések, hogy azok ne érintkezessenek a festékekkel
- ◆ A terméket az eredeti csomagolásban alaposan elkeverjük

Új, beltéri téglá, beton, vakolat, gipsz felületek:

- a felület legyen megfelelően érlelt, tökéletesen száraz
- a felületet meg kell tisztítani a vakolatcseppektől, a portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől
- a gipszes glettel glettel falakat lecsiszoljuk és portalanítjuk
- az egyenletes szívó képesség elérése és a festékfogyasztás csökkentése érdekében a felületet CESAL FEHÉR ALAPOZÓVAL lealapozzuk. Az alapozó vízzel különböző arányban hígítható a felület szívó képessége szerint. Az alapozás akkor megfelelő, ha a megszáradt felület egységes megjelenést mutat. A megfelelő hígítási arány megtalálása érdekében előzetesen kis felületeken próbát végzünk.

A beltéri, szuper mosható Cesal CASTEL festéket egy rétegben visszük fel.

Régi, korábban már festett téglá, beton, gipsz, gipszkarton felületek:

- Mész-, agyag vagy olajfesték esetén a teljes régi festékréteget eltávolítjuk, lemossuk majd a továbbiakban az új falfelületeknél szokásos módon járunk el.
- Kompatibilis festékekkel (akril, sztírol-akril, vinil) festett falak esetén csak a nem tapadó felületeket kaparjuk le.



- Szükség szerint a falat javító gittel vagy gipszes glettel kijavítjuk, a portól, szennyeződésektől megtisztítjuk
- Felviszünk egy réteg Cesal CASTEL fehér alapozót.
- Alapozás után a festék felhordása ugyanúgy történik, mint az új esetben.
  - A festék szétfröccsenése és a nem esztétikus csíkok megjelenésének elkerülése érdekében a festést megszakítás nélkül, egyenletesen, fentről lefelé végezzük. Ha a termék színezett, a színeltérések elkerülésének érdekében ajánlott ugyanazt a gyártási tételű terméket használni; vagy abban az esetben, ha különböző gyártási tételű festékeket használunk, javasolt ezeknek előzetes összekeverése.
  - Vízrel hígítható festékeknek szánt ecsetet vagy hengert használjunk.
  - A szerszámok tisztítása közvetlenül a használat után történik.
  - Felhordási mód: hengerrel, meszelővel, ecsettel vagy szórással  
Környezeti hőmérséklet: 10-30<sup>0</sup>C  
Relatív páratartalom: max 75%  
A fogadó felület hőmérséklete: 12-30<sup>0</sup>C  
Átfesthetőség: 23±2<sup>0</sup>C-on min. 2 óra

A bevonat teljes ellenálló képességének elérése a felvitel után minimum 7 nappal. A szerszámok tisztítása vízzel történik, úgy használat előtt, mint közvetlenül a használat után. Szórással történő festés esetén, több mint 10 perces szünet után a szórási hibák elkerülése érdekében a fúvókát meg kell tisztítani.