



CESAL PREMIUM SZANITER SZILIKON HÉZAGTÖMÍTŐ SZILIKON PASZTA

Műszaki adatlap

1. Termékleírás:

A Cesal Premium Szaniter Szilikon egy használatkész, kiváló minőségű, egykomponensű, penésszel és gombákkal szemben magas ellenállóképességű szigetelő- és tömítőanyag. A termék kötés után kemény és tartós tömítéssé alakul anélkül, hogy rugalmasságát elvesztené.

2. Jellemzők:

- Gombásodás- és penészálló
- Kiváló tapadás
- Kül- és beltéri felhasználásra
- Zuhanyfülkék, mosdók és konyhabútorok szigetelésére
- Nagyon könnyű felvitel
- Ellenáll a vegyi anyagoknak, tisztító- és mosószereknek
- Kiváló fizikai tulajdonságok
- Tartósan rugalmas
- Standard színekben kapható
- Használatkész

3. Felhasználási terület:

A Cesal Premium Szaniter Szilikon ajánlott hidegburkolattal ellátott felületek csatlakozási fugáinak és tágulási hézagainak tömítésére, valamint csempeburkolatok és szaniterek, kádak és zuhany kabinok találkozási pontjainak tömítéseire. Kül- és beltéri használatra egyaránt.

A MYCO PROTECT® rendszernek köszönhetően védelmet nyújt penésszel, gombákkal és más organizmusokkal szemben. A termék fagy- és vízálló. A terméket nagyon jó tapadás a kerámia, üveg, porcelán és zománcozott felületekhez, tartós rugalmasság, $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $180\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérséklettel és UV sugárzással szembeni ellenállás jellemzi; ellenáll a termikus és vegyi öregedésnek, nem színeződik el.

4. Felhordás:

A felület előkészítése:

A felületnek száraznak és tisztának kell lennie, portól, zsírtól és egyéb tapadást gátló anyagoktól mentesnek. A szomszédos felületeket védőszalaggal kell ellátni.



CESAL PREMIUM SZANITER SZILIKON HÉZAGTÖMÍTŐ SZILIKON PASZTA

Műszaki adatlap

Felhordás:

Vágjuk le az adagolócsonk tetejét a menetes rész felett. Tekerjük rá az adagolócsört, vágjuk le annak hegyét a megfelelő szögben. A szilikont egyenletes vastagságban hordjuk fel, elkerülve a légbuborékok kialakulását. 10-15 perc után elsimítjuk. Ezt követően az esetlegesen felhasznált ragasztószalagot eltávolítjuk. A felesleges anyagot azonnal eltávolítjuk. A még meg nem kötött tömítőanyag oldószerrel (tisztá benzin, alkohol, aceton), a már megkötött anyag csak mechanikus úton távolítható el. A különböző gyártásból származó anyagok között enyhe színeltérés lehetséges, ezért az egybefüggő felületeken mindig azonos gyártási időpontú, azonos tételszámú anyagot használjunk!

Figyelmeztetés: A szaniter szilikon nem alkalmas tükör és akvárium ragasztására.

5.Javaslat:

- Zárt, hűvös, fagymentes helyen tárolnadó